



WERKSTOFF - Beschreibung

Ausgabe: 23.1.2014
Seite 1

EPDM Rundschnüre aus zelligem Material
mit umlaufend dünner Haut – Baureihe 113-xxxx
EPDM sponge rubber corts – product range 113-xxxx

Zusammensetzung

Basispolymer	:	- EPDM (Äthylen Propylen Dien Kautschuk) dass kontinuierlich extrudiert und vulkanisiert wird
base polymer	:	- EPDM (ethylene propylene dien monomer rubber) which is permanently extruded and vulcanized
Farbe	:	- schwarz
colour	:	- black

Eigenschaften

Dichte nach DIN 53479 A	:	- 0,5 +/- 0,1 g/cm ³ ,
density according to DIN 53479 A	:	- 0,5 +/- 0,1 g/cm³
Mechanisches Verhalten	:	- gute Reißdehnung und Reißfestigkeit,
mechanical behaviour	:	- good elongation at break and tensile strength at break
Maßtoleranzen	:	- nach DIN ISO 3302-1 E3
tolerance (dimension)	:	- according to DIN ISO 3302-1 E3
Temperaturbeständigkeit	:	- bei statischer Belastung und entsprechender Rezeptabstimmung liegen die Einsatzgrenzen zwischen etwa -30 °C und etwa +110 °C - kurzzeitige Überschreitungen sind möglich
temperature resistance	:	- -30°C to +120°C
Alterungsbeständigkeit		
aging proof		
Ozon, Witterung	:	- sehr gut
weather conditions	:	- very good
UV- Strahlen	:	- gut
ultraviolet rays	:	- good
Lagerfähigkeit (s.a. DIN 7716)	:	- unter normalen Bedingungen, d.h. bei Raumtempera- tur von etwa 20 °C mehr als 2 Jahre
storage property	:	- under normal conditions, means 20°C ambient temperature more as 2 years
Gasunddurchlässigkeit	:	- befriedigend
gas impermeability	:	- satisfactory
Chemikalienbeständigkeit	:	- gut
chemical resistance	:	- good



Lösungsmittelbeständigkeit	:	-	befriedigend
solvent resistance	:	-	satisfactory
Brandverhalten	:	-	brennbar
fire behaviour	:	-	flammable
Ölbeständigkeit	:	-	gering
oil resistance	:	-	low
Kraftstoffbeständigkeit	:	-	keine
Resistance to motor fuels	:	-	unsatisfactory
Zerreifestigkeit	:	-	6-13 N/mm ²
tensile strength	:	-	6-13 N/mm²
Suren-Laugenbestandigkeit:		-	befriedigend
acid-base resistance	:	-	satisfactory

Die in dieser Werkstoff-Beschreibung enthaltenen Angaben sind allgemein gehalten. Aussagen entsprechen unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen. Es wird jedoch keine Gewahr fr Fehlerlosigkeit und Vollstandigkeit bernommen. Der Verwender mu sich selbst davon berzeugen, da die fr seine Anwendung erforderlichen Eigenschaften gegeben sind.

All mention guidelines are not binding and have to check from case to case.